

• HH-22T3 水性非离子分散剂

能改善颜填料的分散质量，它通过空间位阻稳定作用把颜填料均匀分散不絮凝。由于粘度的降低，流动性能得到改善，显著提高颜料的添加量。易分散，光泽高，缩短研磨时间，非常明显增加颜料着色强度，提高颜料的透明度。

• 产品信息

化学组成：

含有羟基的颜料亲和基团的嵌段共聚物。

典型物化数据：

外 观：米色半透明粘性液体

P H 值：5~7（1%水溶液）

固含量：100%

密 度：1.05 g/ml 20° C

酸 值：30 mg KOH/g

闪 点：>150°C

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

推荐应用：

水性无树脂体系和有树脂体系中分散研磨颜填料，生产质量稳定的水性色浆。应用于水性粉体的湿法研磨。

• 推荐用量

无树脂研磨	有树脂研磨
无机颜料：3-5%	1-2%
有机颜料：6-12%	2-5%
炭 黑：10-15%	3-5%

*、上述数据为配方占比用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

• 包装规格

1*25kg; 1*200; 1*1000kg 塑料桶包装, 可按照客户要求选定包装。

• 存储&运输

按照非危险品运输, 阴凉通风处存放, 低温上冻后解冻后可继续使用。

• 保质期

未开封产品有效期为自生产之日 12 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性, 但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息, 我们不提供任何明示或暗示的保证, 包括适销性或特定用途适用性的保证, 也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

座机: 020-82020897

紧急联系: +86 135 7011 0115

办公地址: 广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址: 广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱: hh@gdhhhx.com

中文网址: www.gzhouhuan.com(水性分散剂.Com)

英文网址: www.gdhhhx.com