

• HH-2300 UV 分散剂

是一种适用于无溶剂 UV 固化涂料、油墨体系，能对未处理和有处理的二氧化硅类型的消光粉进行高效分散与稳定。具有优秀的降粘和定向效果。

• 产品信息

化学组成：

含颜料亲和基团的聚醚改性丙烯酸酯类共聚物溶液。

典型物化数据：

外观：黄色液体（25℃）

活性成分：99.5%±0.5

密度：≈1.0g/cm³

溶剂：无

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

特性和优点：

- 1、能对未处理和有处理的二氧化硅类型的消光粉进行高效分散与稳定。
- 2、对消光粉分散时可强烈降粘，减少触变，从而能够添加更高含量的消光粉，也能使消光粉的添加和定向更为均匀。
- 3、不含挥发性溶剂，并且与 UV 固化涂料体系中所有常用的齐聚物和单体具有出色的相容性。

推荐应用：

UV 固化型涂料、油墨。

• 推荐用量

消光粉： 3-15%

有机颜料： 10-20%

高表面炭黑： 40-60%

*、上述数据为经验用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂

组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。如果顺序错误，可以通过后添加方式补救，但需要在高剪切力条件下缓慢加入。

• 包装规格&存储&保质期

- 1*30L（25kg/桶）或 1*220L（1*200kg/桶）；可按照客户要求选定包装。
- 按建议在 10-40℃ 储存，注意避免阳光直射。
- 自生产之日起在适宜储存条件下，完好包装产品保质期为 24 个月。

安全操作：

- 1、避免直接接触皮肤。
- 2、如不小心接触皮肤，请立刻用肥皂水冲洗皮肤，并用清水冲清。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com(水性分散剂.Com)

英文网址：www.gdhhx.com