

• HH-2176W 水性润湿分散剂

是用于水性印刷油墨和涂料体系的润湿分散剂，用于含树脂研磨，它能强烈降低色浆粘度，高光泽，热存放稳定，增加颜料的着色力，研磨时间短，是一款性价比超高的水性分散剂。

• 产品信息

化学组成：

聚氧乙烯与聚氧丙烯共聚物。

典型物化数据：

外观：无色透明液体

气味：无气味

有效含量：40%

粘度：500~1000 mPas(25℃)

PH 值：6-7

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

推荐应用：

- 含树脂的墨水色浆研磨。
- 含树脂的工业涂料、皮革色浆涂料。
- 水性印刷油墨（柔板、凹版）。
- 水性颜料高含量有树脂体系色浆。

注:本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。

• 推荐用量

建议配方中研磨树脂量为 20%~30%（颜料量%），分散剂 2~5%（配方量），具体最佳用量请做阶梯测试。

*、上述数据为经验用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

• 包装规格

1*25kg; 1*125; 1*1000kg 塑料桶包装, 可按照客户要求选定包装。

• 存储&运输

按照非危险品运输, 阴凉通风处存放, 低温上冻后解冻后可继续使用。

• 保质期

未开封产品有效期为自生产之日 12 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性, 但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息, 我们不提供任何明示或暗示的保证, 包括适销性或特定用途适用性的保证, 也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机: 020-82020897

紧急联系: +86 135 7011 0115

办公地址: 广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址: 广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱: hh@gdhhhx.com

中文网址: www.gzhouhuan.com (水性分散剂.com)

英文网址: www.gdhhhx.com