

• DF-920 油性消泡剂

• 产品信息

化学组成：

氟碳改性聚硅氧烷溶液。

典型物化数据：

外 观：无色至微黄色透明液体

溶 剂：己二酸异丁酯

密 度：0.93-0.97 g/ml (25±1)℃

黏 度：5-25 s (涂-4 杯法) (25±0.2)℃

活性物含：20%

闪 点：>100℃

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

特性和优点：

1. 较好的清漆相容性。
2. 优异的抑泡和脱泡性。
3. 可强烈降低体系的表面张力，提供额外的抗缩孔能力。

推荐应用：

用在溶剂型涂料、油墨、油漆。

推荐用量：

建议添加量（总配方） 0.1-0.5%。

*、上述数据为经验用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了改善体系的抑泡性、脱泡性和消泡速度，应加入到研磨料中。

• 包装规格

1*25kg、1*180kg 塑料桶包装，可按照客户要求选定规格。

• 存储&运输

按照非危险品运输，贮存于常温阴凉、干燥处。容器未完全用空前，使用后须立即紧闭。

• 保质期

自生产之日起密闭环境下，未开封产品有效期为自生产之日 24 个月。超过储存期的产品，经检验合格后可继续使用。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhx.com