

## • HH-2003F 分散剂

这是一款制作无机粉体的高浓缩浆料的水性分散剂。添加量少即可获得粘度低的且高浓度浆料，存放稳定性好。对流动差的缎光白复合颜料发挥优越的分散效果。

## • 产品信息

### 化学组成：

为聚氧乙烯-苯乙烯高分子聚合物。

### 典型物化数据：

外观：无色至淡黄色液体

固体含量：50%

PH值：5

密度：1.1±0.05 g/cm<sup>3</sup>

分子量：70000

离子性：阴离子

溶解性：易溶于水

\*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

## • 应用信息

### 特性和优点：

分散剂可单独使用，如配合非离子润湿剂，可达到最优的性能体现，不含甲醛，对无机颜填料分散研磨效率高，光泽好、耐水性优，起泡性低，改善涂料的粘度。

### 推荐应用：

用于氧化铁系列、氧化铝、氧化铈、二氧化钛等未列出的无机粉体的分散。

## • 推荐用量

按照配方量的：1%~5%

\*、上述数据为配方占比用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

## • 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

## • 包装规格

1\*20kg、1\*200kg; 塑料桶包装, 可按照客户要求选定规格。

## • 存储&运输

按照非危险品运输, 置于阴凉干燥处存放, 避免冷冻。

## • 保质期

自生产之日起密闭环境下, 未开封产品有效期为自生产之日 24 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性, 但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息, 我们不提供任何明示或暗示的保证, 包括适销性或特定用途适用性的保证, 也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

### 广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机: 020-82020897

紧急联系: +86 135 7011 0115

办公地址: 广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址: 广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱: hh@gdhhx.com

中文网址: www.gzhouhuan.com (水性分散剂.com)

英文网址: www.gdhhx.com