

• HD-40V 润湿剂

是双子星非离子表面活性剂，它具有优秀的亲水性、润湿、低泡等性能。具有优秀地降低水基体系表面张力性能，特别是降低动态表面张力。

• 产品信息

化学组成：

乙氧基化合物。

典型物化数据：

外观：无色或米色透明液体

活性成分：100%

比重：0.985

PH 值（1%水溶液）：6~8

粘度（20 度）：小于 200cps

倾点（ASTM D97）：-55 华氏度

浊点：无

0.1%水中动态张力：34mN/m

0.1%水中静态张力：32mN/m

• 应用信息

特性和优点：

1. 润湿/降低表面张力(动态静态)。
2. 对于表面缺陷要求比较严格涂膜，可以防止缩孔、针眼、鱼眼。

推荐应用：

- 水基涂料
- 胶粘剂
- 油墨
- 光油

• 推荐用量

按照配方量的：0.1%-1.0%

*、上述数据为配方占比用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能，应先将助剂加入研磨料中，再加入颜料。先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合，然后在不断搅拌下缓缓加入助剂。在助剂未混合均匀前不可加入颜料。

- 1、使用过程需要高速搅拌 30 分钟。
- 2、可以直接研磨添加。

• 包装规格

1*25kg、1*50kg、1*200kg 塑料桶或铁桶密封包装，可按照客户要求选定规格。

• 存储&运输

按照非危险品运输，置于阴凉干燥处存放，避免冷冻。

• 保质期

自生产之日起密闭环境下，未开封产品有效期为自生产之日 12 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洵化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhhx.com