

• DF-69 有机硅消泡剂

• 产品信息

化学组成：

水性有机硅。

典型物化数据：

外 观：乳白色胶体

P H 值：7.0-8.0

粘 度：500 • 4000 mPa.s (25℃)

活性物含量：100%

有效固含量：65%

稀释剂：水

比 重：0.985 (25℃ (77°F))

闪 点：>101℃ (闭杯)

黏 度：210 (25℃)

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

特性和优点：

DF69 在有机硅消泡剂增强流平性、润湿性、耐磨性和滑性。

- 1、仰泡性能好；
- 2、用量少，效率高；
- 3、消泡速度快，稳定性能好；
- 4、不漂油相容性好，仰泡时间长。

推荐应用：

应用 DF69 在有机硅消泡用于油墨，涂料、乳液的消泡剂应用范围。

- a、用作油墨和油漆的消泡，提高油墨、涂料和油漆的流平和润湿组成。
- b、提高水墨乳液的耐磨性和滑性乳白色奶油状乳液水性有机硅消泡剂。
- c、丙烯酸、聚氨酯、环氧、苯丙树脂乳液。

推荐用量：

- 1、水性柔板印刷油墨 0.05~0.5%。
- 2、水性凹版印刷油墨 0.1~0.5%。

3、水性丝网印刷油墨 0.05~0.1%。

4、水性油漆、涂料 0.2~1%。

*、上述数据为经验用量，最佳用量需通过一系列试验确定。

• 加入方法和加工指导

可在生产制造过程直接添加使用。

• 包装规格

1*25kg、1*200kg；塑料桶包装，可按照客户要求选定规格。

• 存储&运输

按照非危险品运输，如有分层，请搅拌均匀后应用，不影响应用效果。

• 保质期

自生产之日起密闭环境下，在 10°C 至 30°C 之间未开封，有效期为自生产之日 12 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhx.com